

Características



Proporciona una película de excelente protección para la madera. La terminación es de excepcional brillo y actúa como filtro solar, impidiendo la penetración y acción destructiva de los rayos ultravioletas, su uso es interior - exterior. Se destaca por resaltar la textura y belleza de la madera, gracias a su película transparente, brindando así una terminación altamente decorativa.

Detalle técnico

Terminación	Brillante - Satinado - Mate
Presentaciones	1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 10 mts2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado	De 2 a 4 hs. en condiciones normales de humedad y temperatura, entre manos 8 hs. y el secado final se produce a las 48 hs.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Recomendaciones	No aplicarlo a temperaturas inferiores a 10°C, ni días de mucha humedad ambiental. Lijar entre mano y mano en el sentido de las vetas de la madera y eliminar el polvillo. Mezclar bien el producto diluido. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

- Si vamos a tratar una superficie NUEVA, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego pasamos un trapo con aguarrás y aplicamos el producto.
- En caso de PINTURA FLOJA O DESCASCARADA aplicamos **REMOVEDOR GEL ÜXELL** para eliminar la pintura, lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.
- Si la película vieja se encuentra en BUEN ESTADO, lijela y pasele un trapo con aguarrás.
- Para una mayor protección de la madera contra agentes agresores como hongos e insectos, recomendamos la aplicación previa de **PRESERVADOR PARA MADERAS ÜXELL** siguiendo las instrucciones del envase.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: En la **PRIMERA MANO** diluimos el producto con un 40% de aguarrás mineral de primera calidad.

Para la **SEGUNDA Y TERCER MANO** diluimos el producto con un 10% de aguarrás mineral de primera calidad si fuera necesario.

SOPLETE: Diluir un 10% más y una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel o rodillo.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-ÜXELL (89355)



Barniz Marino para maderas