

Características



Es una pintura que puede ser usada tanto en exteriores como interiores, destinada al recubrimiento de pisos de hormigón, alisados de cemento, ladrillos, superficies deportivas como canchas de paddle, papi-fútbol, tenis, etc., embelleciendo y protegiendo del desgaste que ocasionan los agentes atmosféricos, la tracción humana y mecánica sobre dichas superficies. Utilizamos resinas alquídicas modificadas de alta calidad para su formulación. Posee una altísima resistencia a la acción de los rayos U.V.

Detalle técnico

Colores	Blanco, Gris, Negro, Rojo, Amarillo y Verde.
Presentaciones	1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 12 mts ² por litro y por mano según la absorción de la superficie.
Tiempo de secado	De 2 a 4 hs. Repintado a las 8 hs. Habilitar la superficie para su uso habitual luego de 5 o 6 días de pintada.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Acabado	Satinado.
Recomendaciones	No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental. No aplicar sobre pisos encerados. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. Es fundamental la atención en la preparación de la superficie a tratar. No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos. Mezclar bien el producto hasta lograr un color uniforme.

¿Cómo preparo la superficie?

Antes de pintar la superficie debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa, cera, polvillo, hongos, humedad, pintura suelta, ampollada, descascarada, etc.

Si la superficie fuera nueva:

- Madera: Lijar, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL**.
- Carpeta de cemento nueva: Se debe esperar 6 meses para ser tratados por su elevado nivel de alcalinidad. Otra manera de eliminarla es realizar un tratamiento ácido (preparar un litro de ácido muriático en nueve litros de agua, o su equivalencia, luego aplicar esta mezcla sobre la superficie, dejarla actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua para asegurar la eliminación de sales y restos de ácidos), al igual que las superficies que resultan lisas al tacto como ser hormigón premoldeado, cemento alisado, etc.
- Metal: Desengrasar la superficie y de existir óxido eliminarlo por completo. Aplicar **ANTIÓXIDO ÜXELL** o **CONVERTIDOR DE OXIDO ÜXELL**, según se requiera. Dejar secar y pintar.

Si la superficie estuviera pintada:

Si la pintura estuviera adherida o descascarada debemos lijarla hasta eliminar la totalidad, utilizando **REMOVEDOR GEL ÜXELL**, luego enjuagamos con agua y la tratamos como si fuera una superficie nueva. De tener que realizar alguna reparación en la superficie, lo podemos hacer utilizando un mortero de cemento, al cual luego le haremos el tratamiento ácido como si se tratara de una superficie nueva.

¿Cómo lo aplico?

Podemos aplicarlo a pincel o rodillo, y diluirlo si fuera necesario con 10% de aguarrás mineral.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Esmalte para pisos TRANSITO INTENSO